

TECHNISCHES BLATT

MSF 3xxxx - Premium Abdeckfolie mit Lackhaftung und Restfeuchte absorbierend

Eigenschaften

Farbe:	Lila	
Film:	HDPE	
Die Dichte:	1,145 g / cm ³	DIN EN 1183
Die Dicke:	15 µm	GPA (Dickenprofil)
Zugfestigkeit <i>Maschinenrichtung</i> :	40 N/mm ²	ASTM D882
Zugfestigkeit <i>in Querrichtung</i> :	25 N/mm ²	ASTM D882
Dehnungsstärke <i>Richtung Maschine</i> :	210 %	ASTM D882
Dehnungsfestigkeit <i>in Querrichtung</i> :	400 %	ASTM D882
Dart Drop:	45gr	ASTM 1709-91
Corona-Behandlung:	Ja	
Absorbiert Feuchtigkeit:	Ja	
Hitzebeständig bis zu:	110°C	
Abmessungen:	Siehe Tabelle unten	

Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeitsdauer	2 Jahre
Lagertemperatur:	+ 20°C / ± 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30-90%
Lagerung:	in einem geschlossenen Raum
Vermeiden Sie UV-Strahlung:	zu vermeiden

Übersicht

Referenz	Länge	Breite	Nettogewicht	Verkaufseinheit	Anzahl in der Verpackung	Anzahl pro Palette	Herkunftsland
MSF 34015	150M	4.0M	10.66	1.00	1.00	28.00	EU
MSF 35012	120M	5.0M	7.78	1.00	1.00	32.00	EU
MSF 36010	100M	6.0M	7.78	1.00	1.00	32.00	EU

Die oben genannten Informationen werden in gutem Glauben gegeben. Der Benutzer wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass die Verwendung des Produkts für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde, gefährlich sein kann. Die angegebenen Zahlen sind Durchschnittswerte und stellen keine Mindest- oder Höchstwerte für bestimmte Verwendungen dar. Chemicar Europe haftet nicht für eventuelle Produktmängel; der Kunde muss selbst entscheiden, welche Art von Produkt er für die betreffende Anwendung für geeignet hält.